

再生砕石材料試験総括表

岐阜県県土整備部技術検査課長



(実施試験所名称：岐阜県砕石工業組合材料試験所)

許可番号	02121002755	製造会社名	株式会社 丸高商事
再生砕石の名称	RC-30	有効期限	平成30年4月1日 ~ 平成30年9月30日

通過質量百分率 %	ふるい目	ふるい分け試験結果	粒度範囲
	5.3 mm	—	
	37.5 mm	100.0	100
	31.5 mm	96.7	95~100
	26.5 mm	91.1	
	19 mm	74.2	55~85
	13.2 mm	58.9	
	4.75 mm	32.1	15~45
2.36 mm	23.2	5~30	

試験項目	試験結果	規格値
塑性指数 PI	NP	6以下
粗骨材の表乾密度 (g/cm ³)	2.419	
粗骨材の吸水率 (%)	3.10	
粗骨材のすり減り減量 (%)	24.4	50%以下
最適含水比 (%)	10.8	
最大乾燥密度 (t/m ³)	2.002	
修正CBR (%)	82.0	20%以上
不純物 I (%)	0.01	0.3%以下
不純物 I+II (%)	0.03	1.0%以下
不純物 I+II+III (%)	0.15	5.0%以下
特記事項		

※ 不純物 I は木片・紙類等、不純物 II はガラス・プラスチック・金属、不純物 III は陶磁器・レンガ・瓦とする。

工事名
 工事場所
 請負会社名

該当工事に対し上記試験総括表を提出いたします。

販売者 岐阜県郡上市大和町大間見1029番地

株式会社 丸高商事

製造者

代表取締役

高橋典生

