

株式会社 丸高商事

調査名・産地

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2021年4月

試料番号

M-40

試験者

吉田 竜哉



試験測定値 (JIS A 1102)		試験年月日	規格 (JIS A 5001)		
			試料番号		
			ふるい目(mm)		
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	53.0 (mm)	100.0	2021年1月26日	53.0	100
	37.5	97.6		37.5	95-100
	31.5	92.9		31.5	
	26.5	87.1		26.5	
	19.0	78.0		19.0	60-90
	13.2	69.7		13.2	
	9.5			9.5	
	4.75	52.8		4.75	30-65
	2.36	38.8		2.36	20-50
	1.18			1.18	
	0.6			0.6	
	0.425	17.0		0.425	10-30
	0.15			0.15	
0.075	4.9	0.075	2-10		
微粒分量(%)			JIS A 1103		
単位容積質量(g/cm ³)			JIS A 1104		
表乾密度(g/cm ³)	2.622	2021年1月27日	JIS A 1109	--	
吸水率(%)	1.18		JIS A 1110	--	
すりへり減量(%)	16.1	2021年1月28日	JIS A 1121	50(40)%以下	
安定性(%)			JIS A 1122		
軟石量(%)			JIS A 1126		
骨材の形状(%)			試験法便覧		
塑性指数	NP	2021年1月26日	JIS A 1205	NP	
最適含水比(%)	5.5	2021年1月25日	JIS A 1210	--	
最大乾燥密度(t/m ³)	2.192		JIS A 1210	--	
修正CBR(%)	108.8	2021年2月2日	JIS A 1211	80%以上	