

再生砕石材料試験総括表

岐阜県県土整備部技術検査課長



(実施試験所名称：岐阜県砕石工業組合材料試験所)

許可番号	02121002755	製造会社名	株式会社 丸高商事
再生砕石の名称	RC-40 (コンクリート塊100%)	有効期限	令和3年4月1日 ~ 令和3年9月30日

通過質量百分率 (%)	ふるい目	ふるい分け試験結果	粒度範囲
	5.3 mm	100.0	100
	37.5 mm	97.1	95~100
	31.5 mm	87.2	
	26.5 mm	81.9	
	19 mm	71.2	50~80
	13.2 mm	56.0	
	4.75 mm	23.3	15~40
	2.36 mm	16.1	5~25

試験項目	試験結果	規格値
塑性指数 PI	NP	6以下
粗骨材の表乾密度 (g/cm ³)	2.529	
粗骨材の吸水率 (%)	2.61	
粗骨材のすり減り減量 (%)	20.0	50%以下
最適含水比 (%)	9.7	
最大乾燥密度 (t/m ³)	1.997	
修正CBR (%)	97.7	20%以上
不純物 I (%)	0.02	0.3%以下
不純物 I+II (%)	0.16	1.0%以下
不純物 I+II+III (%)	0.22	5.0%以下
特記事項		

※ 不純物 I は木片・紙類等、不純物 II はガラス・プラスチック・金属、不純物 III は陶磁器・レンガ・瓦とする。

工事名	
工事場所	
請負会社名	

該当工事に対し上記試験総括表を提出いたします。

販売者 岐阜県郡上市大和町大間見1029番地3
株式会社 丸高商事
製造者 代表取締役 高橋典生

