

調査名・産地 株式会社 丸高商事
岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

試験年月日 2022年1月13日

試料番号 砕砂

試験者 吉田 竜哉



試料総重量	1387.7 g		粗粒率(F.M.)=3.18		
ふるい目の開き	累加残留 試料質量(g)	残留試料 質量(g)	残留率 (%)	加積残留率 (%)	通過質量 百分率(%)
106 mm					
75 mm					
63 mm					
53 mm					
37.5 mm					
31.5 mm					
26.5 mm					
19 mm					
16.0 mm					
9.5 mm					
4.75 mm	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
2.36 mm	269.3	269.3	19.4	19.4	80.6
1.18 mm	674.6	405.3	29.2	48.6	51.4
0.6 mm	973.2	298.6	21.5	70.1	29.9
0.3 mm	1194.7	221.5	16.0	86.1	13.9
0.15 mm	1299.3	104.6	7.5	93.6	6.4
0.075 mm	1341.8	42.5	3.1	96.7	3.3

