

株式会社 丸高商事

調査名・産地 岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2022年4月

試料番号 M-30

試験者

吉田 竜哉



試験測定値 (JIS A 1102)		試験年月日	規格 (JIS A 5001)	
			試料番号	
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	53.0 (mm)	2022年1月12日	ふるい目(mm)	
	37.5		53.0	
	31.5		37.5	100
	26.5		31.5	95-100
	19.0		26.5	
	13.2		19.0	60-90
	9.5		13.2	
	4.75		9.5	
	2.36		4.75	30-65
	1.18		2.36	20-50
	0.6		1.18	
	0.425		0.6	
	0.15		0.425	10-30
0.075	0.15			
0.075	0.075	2-10		
微粒分量(%)			JIS A 1103	
単位容積質量(g/cm <sup>3</sup> )			JIS A 1104	
表乾密度(g/cm <sup>3</sup> )	2.623	2022年1月13日	JIS A 1109	--
吸水率(%)	1.09		JIS A 1110	--
すりへり減量(%)	16.0	2022年1月14日	JIS A 1121	50(40)%以下
安定性(%)	4.1	2022年1月22日	JIS A 1122	20%以下
軟石量(%)			JIS A 1126	
骨材の形状(%)			試験法便覧	
塑性指数	NP	2022年1月12日	JIS A 1205	NP
最適含水比(%)	5.4	2022年1月11日	JIS A 1210	--
最大乾燥密度(t/m <sup>3</sup> )	2.190		JIS A 1210	--
修正CBR(%)	99.2	2022年1月19日	JIS A 1211	80%以上