

株式会社 丸高商事
調査名・産地 岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日 2022年4月

試料番号 M-40

試験者 吉田 竜哉



試験測定値 (JIS A 1102)		試験年月日	規格 (JIS A 5001)		
			試料番号		
			ふるい目(mm)		
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	53.0 (mm)	100.0	2022年1月12日	53.0	100
	37.5	97.3		37.5	95-100
	31.5	91.7		31.5	
	26.5	88.8		26.5	
	19.0	73.0		19.0	60-90
	13.2	62.9		13.2	
	9.5			9.5	
	4.75	45.8		4.75	30-65
	2.36	30.2		2.36	20-50
	1.18			1.18	
	0.6			0.6	
	0.425	20.8		0.425	10-30
0.15		0.15			
0.075	5.2	0.075	2-10		
微粒分量(%)			JIS A 1103		
単位容積質量(g/cm ³)			JIS A 1104		
表乾密度(g/cm ³)		2022年1月13日	JIS A 1109	--	
吸水率(%)			JIS A 1110	--	
すりへり減量(%)		2022年1月14日	JIS A 1121	50(40)%以下	
安定性(%)			JIS A 1122		
軟石量(%)			JIS A 1126		
骨材の形状(%)			試験法便覧		
塑性指数		NP	2022年1月12日	JIS A 1205	NP
最適含水比(%)		5.3	2022年1月11日	JIS A 1210	--
最大乾燥密度(t/m ³)		2.182		JIS A 1210	--
修正CBR(%)		103.8	2022年1月19日	JIS A 1211	80%以上