

# 再生砕石材料試験総括表

岐阜県県土整備部技術検査課長



(実施試験所名称：岐阜県砕石工業組合材料試験所)

許可番号	02121002755	製造会社名	株式会社 丸高商事
再生砕石の名称	RC-30	有効期限	令和4年4月1日 ~ 令和4年9月30日

通過質量百分率 (%)	ふるい目		ふるい分け試験結果	粒度範囲
	5.3	mm	—	
	37.5	mm	100.0	100
	31.5	mm	97.5	95~100
	26.5	mm	87.3	
	19	mm	71.2	55~85
	13.2	mm	65.7	
	4.75	mm	28.0	15~45
	2.36	mm	17.1	5~30

試験項目	試験結果	規格値
塑性指数 PI	NP	6以下
粗骨材の表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.502	
粗骨材の吸水率 (%)	2.57	
粗骨材のすり減り減量 (%)	19.0	50%以下
最適含水比 (%)	9.0	
最大乾燥密度 (t/m <sup>3</sup> )	1.998	
修正CBR (%)	89.7	20%以上
不純物 I (%)	0.02	0.3%以下
不純物 I+II (%)	0.04	1.0%以下
不純物 I+II+III (%)	0.07	5.0%以下
特記事項		

※ 不純物 I は木片・紙類等、不純物 II はガラス・プラスチック・金属、不純物 III は陶磁器・レンガ・瓦とする。

工事名 \_\_\_\_\_  
工事場所 \_\_\_\_\_  
請負会社名 \_\_\_\_\_

該当工事に対し上記試験総括表を提出いたします。

販売者 岐阜県郡上市大和町大間見1029番地3

株式会社 丸高商事

製造者

代表取締役 高橋典

