

株式会社 丸高商事

調査名・産地

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

30年 4月

試料番号

C-30

試験者

吉田 竜哉



試験測定値 (JIS A 1102)		試験年月日	規格 (JIS A 5001)	
			試料番号	
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	53.0 (mm)	30年1月9日	ふるい目(mm)	
	37.5		53.0	
	31.5		37.5	100
	26.5		31.5	95-100
	19.0		26.5	
	13.2		19.0	55-85
	9.5		13.2	
	4.75		9.5	
	2.36		4.75	15-45
	1.18		2.36	5-30
	0.6		1.18	
	0.425		0.6	
	0.15		0.425	
0.075	0.15			
0.075	0.075			
微粒分量(%)			JIS A 1103	
単位容積質量(g/cm ³)			JIS A 1104	
表乾密度(g/cm ³)	2.612	30年1月10日	JIS A 1109	--
吸水率(%)	1.39		JIS A 1110	--
すりへり減量(%)	17.4	30年1月11日	JIS A 1121	--
安定性(%)			JIS A 1122	
軟石量(%)			JIS A 1126	
骨材の形状(%)			試験法便覧	
塑性指数	NP	30年1月10日	JIS A 1205	6以下
最適含水比(%)	6.2	30年1月9日	JIS A 1210	--
最大乾燥密度(t/m ³)	2.191		JIS A 1210	--
修正CBR(%)	70.5	30年1月16日	JIS A 1211	30(20)%以上