

株式会社 丸高商事

調査名・産地 岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2020年4月

試料番号 C-30

試験者

吉田 竜哉



試験測定値 (JIS A 1102)		試験年月日	規格 (JIS A 5001)		
			試料番号		
			ふるい目(mm)		
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	53.0 (mm)	2020年1月21日	53.0		
	37.5		100.0	37.5	100
	31.5		97.7	31.5	95-100
	26.5		91.3	26.5	
	19.0		77.5	19.0	55-85
	13.2		61.1	13.2	
	9.5			9.5	
	4.75		30.1	4.75	15-45
	2.36		19.4	2.36	5-30
	1.18			1.18	
	0.6			0.6	
	0.425		10.3	0.425	
0.15		0.15			
0.075	4.5	0.075			
微粒分量(%)			JIS A 1103		
単位容積質量(g/cm ³)			JIS A 1104		
表乾密度(g/cm ³)	2.603	2020年1月22日	JIS A 1109	--	
吸水率(%)	1.43		JIS A 1110	--	
すりへり減量(%)	17.9	2020年1月23日	JIS A 1121	--	
安定性(%)			JIS A 1122		
軟石量(%)			JIS A 1126		
骨材の形状(%)			試験法便覧		
塑性指数	NP	2020年1月21日	JIS A 1205	6以下	
最適含水比(%)	5.9	2020年1月20日	JIS A 1210	--	
最大乾燥密度(t/m ³)	2.177		JIS A 1210	--	
修正CBR(%)	79.0	2020年1月28日	JIS A 1211	30(20)%以上	