

株式会社 丸高商事

調査名・産地

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2020年4月

試料番号

C-40

試験者

吉田 竜哉



試験測定値 (JIS A 1102)			試験年月日	規格 (JIS A 5001)	
				試料番号	
				ふるい目(mm)	
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	53.0 (mm)	100.0	2020年1月21日	53.0	100
	37.5	97.4		37.5	95-100
	31.5	88.5		31.5	
	26.5	82.9		26.5	
	19.0	64.7		19.0	50-80
	13.2	56.7		13.2	
	9.5			9.5	
	4.75	28.3		4.75	15-40
	2.36	19.6		2.36	5-25
	1.18			1.18	
	0.6			0.6	
	0.425	10.7		0.425	
0.15		0.15			
0.075	4.5	0.075			
微粒分量(%)				JIS A 1103	
単位容積質量(g/cm ³)				JIS A 1104	
表乾密度(g/cm ³)		2.619	2020年1月22日	JIS A 1109	--
吸水率(%)		1.38		JIS A 1110	--
すりへり減量(%)		17.8	2020年1月23日	JIS A 1121	--
安定性(%)				JIS A 1122	
軟石量(%)				JIS A 1126	
骨材の形状(%)				試験法便覧	
塑性指数		NP	2020年1月21日	JIS A 1205	6以下
最適含水比(%)		5.9	2020年1月20日	JIS A 1210	--
最大乾燥密度(t/m ³)		2.176		JIS A 1210	--
修正CBR(%)		81.1	2020年1月28日	JIS A 1211	30(20)%以上