

株式会社 丸高商事

調査名・産地 岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2020年4月

試料番号 M-30

試験者

吉田 竜哉



試験測定値 (JIS A 1102)		試験年月日	規格 (JIS A 5001)		
			試験番号		
			ふるい目(mm)		
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	53.0 (mm)	2020年1月21日	53.0		
	37.5		100.0	37.5	100
	31.5		97.3	31.5	95-100
	26.5		90.5	26.5	
	19.0		84.9	19.0	60-90
	13.2		73.3	13.2	
	9.5		61.1	9.5	
	4.75		45.0	4.75	30-65
	2.36		37.8	2.36	20-50
	1.18			1.18	
	0.6			0.6	
	0.425		20.8	0.425	10-30
0.15		0.15			
0.075	5.2	0.075	2-10		
微粒分量(%)			JIS A 1103		
単位容積質量(g/cm ³)			JIS A 1104		
表乾密度(g/cm ³)	2.616	2020年1月22日	JIS A 1109	--	
吸水率(%)	1.29		JIS A 1110	--	
すりへり減量(%)	16.2	2020年1月23日	JIS A 1121	50(40)%以下	
安定性(%)	4.1	2020年1月31日	JIS A 1122	20%以下	
軟石量(%)			JIS A 1126		
骨材の形状(%)			試験法便覧		
塑性指数	NP	2020年1月21日	JIS A 1205	NP	
最適含水比(%)	6.2	2020年1月20日	JIS A 1210	--	
最大乾燥密度(t/m ³)	2.182		JIS A 1210	--	
修正CBR(%)	97.3	2020年1月28日	JIS A 1211	80%以上	