

株式会社 丸高商事

調査名・産地 岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2020年4月

試料番号 M-40

試験者

吉田 竜哉



試験測定値 (JIS A 1102)			試験年月日	規格 (JIS A 5001)	
				試験番号	
				ふるい目(mm)	
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	53.0 (mm)	100.0	2020年1月21日	53.0	100
	37.5	97.7		37.5	95-100
	31.5	91.2		31.5	
	26.5	85.0		26.5	
	19.0	75.9		19.0	60-90
	13.2	66.7		13.2	
	9.5			9.5	
	4.75	50.2		4.75	30-65
	2.36	35.0		2.36	20-50
	1.18			1.18	
	0.6			0.6	
	0.425	19.9		0.425	10-30
0.15		0.15			
0.075	5.1	0.075	2-10		
微粒分量(%)				JIS A 1103	
単位容積質量(g/cm ³)				JIS A 1104	
表乾密度(g/cm ³)			2020年1月22日	JIS A 1109	--
吸水率(%)				JIS A 1110	--
すりへり減量(%)			2020年1月23日	JIS A 1121	50(40)%以下
安定性(%)				JIS A 1122	
軟石量(%)				JIS A 1126	
骨材の形状(%)				試験法便覧	
塑性指数			2020年1月21日	JIS A 1205	NP
最適含水比(%)			2020年1月20日	JIS A 1210	--
最大乾燥密度(t/m ³)				JIS A 1210	--
修正CBR(%)			2020年1月28日	JIS A 1211	80%以上