

株式会社 丸高商事
調査名・産地 岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日 2021年4月

試料番号 C-40

試験者 吉田 竜哉



試験測定値 (JIS A 1102)		試験年月日	規格 (JIS A 5001)		
			試料番号		
			ふるい目(mm)		
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	53.0 (mm)	100.0	2021年1月26日	53.0	100
	37.5	97.2		37.5	95-100
	31.5	90.4		31.5	
	26.5	80.1		26.5	
	19.0	68.9		19.0	50-80
	13.2	53.7		13.2	
	9.5			9.5	
	4.75	26.0		4.75	15-40
	2.36	19.2		2.36	5-25
	1.18			1.18	
	0.6			0.6	
	0.425	9.6		0.425	
0.15		0.15			
0.075	4.4	0.075			
微粒分量(%)			JIS A 1103		
単位容積質量(g/cm ³)			JIS A 1104		
表乾密度(g/cm ³)		2.620	2021年1月27日	JIS A 1109	--
吸水率(%)		1.19		JIS A 1110	--
すりへり減量(%)		17.4	2021年1月28日	JIS A 1121	--
安定性(%)				JIS A 1122	
軟石量(%)				JIS A 1126	
骨材の形状(%)				試験法便覧	
塑性指数		NP	2021年1月26日	JIS A 1205	6以下
最適含水比(%)		5.5	2021年1月25日	JIS A 1210	--
最大乾燥密度(t/m ³)		2.186		JIS A 1210	--
修正CBR(%)		83.8	2021年2月2日	JIS A 1211	30(20)%以上