

株式会社 丸高商事

調査名・産地

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2021年4月

試料番号

M-30

試験者

吉田 竜哉



試験測定値 (JIS A 1102)		試験年月日	規格 (JIS A 5001)		
			試験番号		
			ふるい目(mm)		
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	53.0 (mm)	2021年1月26日	53.0		
	37.5		100.0	37.5	100
	31.5		97.4	31.5	95-100
	26.5		91.8	26.5	
	19.0		81.0	19.0	60-90
	13.2		71.1	13.2	
	9.5		62.7	9.5	
	4.75		47.6	4.75	30-65
	2.36		40.2	2.36	20-50
	1.18			1.18	
	0.6			0.6	
	0.425		18.0	0.425	10-30
	0.15			0.15	
0.075	4.9	0.075	2-10		
微粒分量(%)			JIS A 1103		
単位容積質量(g/cm <sup>3</sup> )			JIS A 1104		
表乾密度(g/cm <sup>3</sup> )	2.621	2021年1月27日	JIS A 1109	--	
吸水率(%)	1.19		JIS A 1110	--	
すりへり減量(%)	16.1	2021年1月28日	JIS A 1121	50(40)%以下	
安定性(%)	4.3	2021年2月5日	JIS A 1122	20%以下	
軟石量(%)			JIS A 1126		
骨材の形状(%)			試験法便覧		
塑性指数	NP	2021年1月26日	JIS A 1205	NP	
最適含水比(%)	5.6	2021年1月25日	JIS A 1210	--	
最大乾燥密度(t/m <sup>3</sup> )	2.203		JIS A 1210	--	
修正CBR(%)	100.8	2021年2月2日	JIS A 1211	80%以上	