


# 再生砕石材料試験総括表

岐阜県県土整備部技術検査課長 印



(実施試験所名称：岐阜県砕石工業組合材料試験所)

|         |             |       |                       |
|---------|-------------|-------|-----------------------|
| 許可番号    | 02121002755 | 製造会社名 | 株式会社 丸高商事             |
| 再生砕石の名称 | RC-40       | 有効期限  | 令和3年10月1日 ~ 令和4年3月31日 |

| 通過質量百分率 (%) | ふるい目 |    | ふるい分け試験結果 | 粒度範囲   |
|-------------|------|----|-----------|--------|
|             | 53   | mm | 100.0     | 100    |
|             | 37.5 | mm | 97.0      | 95~100 |
|             | 31.5 | mm | 91.1      |        |
|             | 26.5 | mm | 83.9      |        |
|             | 19   | mm | 71.3      | 50~80  |
|             | 13.2 | mm | 62.5      |        |
|             | 4.75 | mm | 33.8      | 15~40  |
|             | 2.36 | mm | 20.9      | 5~25   |

| 試験項目                          | 試験結果  | 規格値    |
|-------------------------------|-------|--------|
| 塑性指数 PI                       | NP    | 6以下    |
| 粗骨材の表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> ) | 2.491 |        |
| 粗骨材の吸水率 (%)                   | 3.03  |        |
| 粗骨材のすり減り減量 (%)                | 22.8  | 50%以下  |
| 最適含水比 (%)                     | 9.7   |        |
| 最大乾燥密度 (t/m <sup>3</sup> )    | 1.991 |        |
| 修正CBR (%)                     | 92.3  | 20%以上  |
| 不純物 I (%)                     | 0.01  | 0.3%以下 |
| 不純物 I+II (%)                  | 0.09  | 1.0%以下 |
| 不純物 I+II+III (%)              | 0.17  | 5.0%以下 |
| 特記事項                          |       |        |

※ 不純物 I は木片・紙類等、不純物 II はガラス・プラスチック・金属、不純物 III は陶磁器・レンガ・瓦とする。

工 事 名 \_\_\_\_\_  
 工 事 場 所 \_\_\_\_\_  
 請 負 会 社 名 \_\_\_\_\_

該当工事に対し上記試験総括表を提出いたします。

販売者 岐阜県郡上市大和町大間見1029番地3  
 株式会社 丸高商事 印  
 製造者 代表取締役 高橋典生 印

