

# 再生砕石材料試験総括表

岐阜県県土整備部技術検査課長

(実施試験所名称：岐阜県砕石工業組合材料試験所)



許可番号	02121002755	製造会社名	株式会社 丸高商事
再生砕石の名称	RC-40	有効期限	令和4年10月1日 ~ 令和5年3月31日

通過質量百分率 (%)	ふるい目		ふるい分け試験結果	粒度範囲
	5.3	mm	100.0	100
	37.5	mm	97.3	95~100
	31.5	mm	90.2	
	26.5	mm	79.9	
	19	mm	64.8	50~80
	13.2	mm	51.0	
	4.75	mm	29.5	15~40
	2.36	mm	15.5	5~25

試験項目	試験結果	規格値
塑性指数 PI	NP	6以下
粗骨材の表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.520	
粗骨材の吸水率 (%)	2.44	
粗骨材のすり減り減量 (%)	21.9	50%以下
最適含水比 (%)	8.6	
最大乾燥密度 (t/m <sup>3</sup> )	2.059	
修正CBR (%)	94.1	20%以上
不純物 I (%)	0.16	0.3%以下
不純物 I+II (%)	0.23	1.0%以下
不純物 I+II+III (%)	0.37	5.0%以下
特記事項		

※ 不純物 I は木片・紙類等、不純物 II はガラス・プラスチック・金属、不純物 III は陶磁器・レンガ・瓦とする。

工 事 名 \_\_\_\_\_  
 工 事 場 所 \_\_\_\_\_  
 請 負 会 社 名 \_\_\_\_\_

該当工事に対し上記試験総括表を提出いたします。

販売者 岐阜県郡上市大和町大間見1029番地B

株式会社 丸高商事

製造者 代表取締役 高橋典

