

株式会社 丸高商事

調査名・産地 岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2022年4月

試験者

吉田 竜哉



試験測定結果		規格 (JIS A 5001)									
ふるい目	試験番号	F-2.5	ふるい目(mm)	S-80	S-60	S-40	S-30	S-20	S-13	S-5	F2.5
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	106		106	100							
	75		75	85~100	100						
	63		63	0~15	85~100						
	53		53			100					
	37.5		37.5		0~15	85~100	100				
	31.5		31.5			0~15	85~100				
	26.5		26.5					100			
	19.0		19.0				0~15	85~100	100		
	13.2		13.2					0~15	85~100	100	
	9.5		9.5								
	4.75	100.0	4.75						0~15	85~100	100
	2.36	94.5	2.36							0~25	85~100
	1.18	72.2	1.18							0~5	
	0.6	51.9	0.6								25~55
0.3	38.6	0.3								15~40	
0.15	20.0	0.15								7~28	
0.075	11.7	0.075								0~20	
微粒分量(%)		JIS A 1103	1.0(1.5)%以下								—
単位容積質量(t/m ³)	1.692	JIS A 1104	—								—
実積率(%)	64.8		—								—
表乾密度(g/cm ³)	2.633	JIS A 1110	2.45以上								—
吸水率(%)	0.85	JIS A 1109	3.0%以下								—
すりへり減量(%)		JIS A 1121	30%以下								—
安定性(%)	4.4	JIS A 1122	12%以下								—
軟石量(%)		JIS A 1126	5%以下								—
骨材の形状(%)		舗装試験法便覧	10%以下								—
塑性指数	NP	JIS A 1205	NP								—