

株式会社 丸高商事

調査名・産地

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2022年4月

試験者

吉田 竜哉



試験測定結果				規格 (JIS A 5001)									
ふるい目	試験番号	S-20	S-13	S-5	ふるい目(mm)	S-80	S-60	S-40	S-30	S-20	S-13	S-5	F2.5
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	106				106	100							
	75				75	85~100	100						
	63				63	0~15	85~100						
	53				53			100					
	37.5				37.5		0~15	85~100	100				
	31.5				31.5			0~15	85~100				
	26.5	100.0			26.5					100			
	19.0	90.9	100.0		19.0				0~15	85~100	100		
	13.2	5.8	89.2		13.2					0~15	85~100	100	
	9.5	0.0	49.4	100.0	9.5								
	4.75		1.1	90.5	4.75						0~15	85~100	100
	2.36		0.0	6.2	2.36							0~25	85~100
	1.18			1.2	1.18							0~5	
	0.6			0.0	0.6								25~55
	0.3				0.3								15~40
0.15				0.15								7~28	
0.075				0.075								0~20	
微粒分量(%)			0.76		JIS A 1103	1.0(1.5)%以下						—	
単位容積質量(g/cm ³)	1.524	1.555	1.497		JIS A 1104	—							
実積率(%)	58.2	59.4	57.2		JIS A 1104	—							
表乾密度(g/cm ³)	2.640	2.640	2.639		JIS A 1110	2.45以上							
吸水率(%)	0.87	0.79	0.93		JIS A 1109	3.0%以下							
すりへり減量(%)	12.0	11.7	16.3		JIS A 1121	30%以下						—	
安定性(%)	4.3	3.8	3.4		JIS A 1122	12%以下						—	
軟石量(%)					JIS A 1126	5%以下						—	
骨材の形状(%)	0.2	0.2			舗装試験法便覧	10%以下						—	
粘土塊(%)		0.04			JIS A 1137	0.25%以下							
粒形判定実積率(%)		57.2			JIS A 1104	—							