

再生砕石材料試験総括表

岐阜県県土整備部技術検査課長



(実施試験所名称：岐阜県砕石工業組合材料試験所)

許可番号	02121002755	製造会社名	株式会社 丸高商事
再生砕石の名称	RC-30	有効期限	令和元年10月1日 ~ 令和2年3月31日

通過質量百分率 %	ふるい目	ふるい分け試験結果	粒度範囲
	53 mm	—	
	37.5 mm	100.0	100
	31.5 mm	97.1	95~100
	26.5 mm	90.3	
	19 mm	76.9	55~85
	13.2 mm	59.8	
	4.75 mm	40.5	15~45
2.36 mm	26.1	5~30	

試験項目	試験結果	規格値
塑性指数 PI	NP	6以下
粗骨材の表乾密度 (g/cm ³)	2.501	
粗骨材の吸水率 (%)	2.57	
粗骨材のすり減り減量 (%)	15.4	50%以下
最適含水比 (%)	9.1	
最大乾燥密度 (t/m ³)	2.077	
修正CBR (%)	98.1	20%以上
不純物 I (%)	0.03	0.3%以下
不純物 I+II (%)	0.05	1.0%以下
不純物 I+II+III (%)	0.11	5.0%以下
特記事項		

※ 不純物 I は木片・紙類等、不純物 II はガラス・プラスチック・金属、不純物 III は陶磁器・レンガ・瓦とする。

工事名 _____
 工事場所 _____
 請負会社名 _____

該当工事に対し上記試験総括表を提出いたします。

販売者 岐阜県郡上市大和町大間見1029番地3
 株式会社 丸高商事
 代表取締役 高橋典生
 製造者 _____

