

再生砕石材料試験総括表

岐阜県県土整備部技術検査課長



(実施試験所名称：岐阜県砕石工業組合材料試験所)

許可番号	02121002755	製造会社名	株式会社 丸高商事
再生砕石の名称	RC-40	有効期限	平成31年4月1日 ~ 平成31年9月30日

通過質量百分率 %	ふるい目	ふるい分け試験結果	粒度範囲
	53 mm	100.0	100
	37.5 mm	97.0	95~100
	31.5 mm	88.8	
	26.5 mm	79.3	
	19 mm	68.5	50~80
	13.2 mm	57.2	
	4.75 mm	32.8	15~40
	2.36 mm	21.0	5~25

試験項目	試験結果	規格値
塑性指数 PI	NP	6以下
粗骨材の表乾密度 (g/cm ³)	2.511	
粗骨材の吸水率 (%)	3.01	
粗骨材のすり減り減量 (%)	22.3	50%以下
最適含水比 (%)	10.2	
最大乾燥密度 (t/m ³)	2.007	
修正CBR (%)	100.5	20%以上
不純物 I (%)	0.04	0.3%以下
不純物 I+II (%)	0.06	1.0%以下
不純物 I+II+III (%)	0.22	5.0%以下
特記事項		

※ 不純物 I は木片・紙類等、不純物 II はガラス・プラスチック・金属、不純物 III は陶磁器・レンガ・瓦とする。

工事名 _____
 工事場所 _____
 請負会社名 _____

該当工事に対し上記試験総括表を提出いたします。

岐阜県郡上市大和町大間見1029番地3

販売者 株式会社 丸高商事

代表取締役 高橋典生

製造者

