

株式会社 丸高商事

調査名・産地

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

31年 4月

試 験 者

吉田 竜哉



試験測定結果			規 格 (JIS A 5001)								
試料番号		F-2.5	ふるい目(mm)	S-80	S-60	S-40	S-30	S-20	S-13	S-5	F2.5
ふるい目											
ふるいを通るものの質量百分率 (%) JIS A 1102	106		106	100							
	75		75	85~100	100						
	63		63	0~15	85~100						
	53		53			100					
	37.5		37.5		0~15	85~100	100				
	31.5		31.5			0~15	85~100				
	26.5		26.5					100			
	19.0		19.0				0~15	85~100	100		
	13.2		13.2					0~15	85~100	100	
	9.5		9.5								
	4.75	100.0	4.75						0~15	85~100	100
	2.36	94.6	2.36							0~25	85~100
	1.18	64.2	1.18							0~5	
	0.6	40.1	0.6								25~55
	0.3	25.4	0.3								15~40
0.15	17.3	0.15								7~28	
0.075	13.6	0.075								0~20	
微 粒 分 量(%)			JIS A 1103	1.0(1.5) %以下							—
単位容積質量(t/m³)		1.706	JIS A 1104	—							
実績率(%)		64.9		—							
表乾密度(g/cm³)		2.646	JIS A 1110	2.45以上							
吸 水 率(%)		0.69	JIS A 1109	3.0%以下							
すりへり減量(%)			JIS A 1121	30%以下							—
安 定 性(%)		3.6	JIS A 1122	12%以下							—
軟石量(%)			JIS A 1126	5%以下							—
骨材の形状(%)			舗装試験法便覧	10%以下							—
塑性指数		NP	JIS A 1205	NP							