

株式会社 丸高商事

調査名・産地

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

30年 4月

試験者

吉田 竜哉



試験測定結果			規格 (JIS A 5001)									
ふるい目	試料番号	S-40	S-30	ふるい目(mm)	S-80	S-60	S-40	S-30	S-20	S-13	S-5	F2.5
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	106			106	100							
	75			75	85~100	100						
	63			63	0~15	85~100						
	53	100.0		53			100					
	37.5	95.3	100.0	37.5		0~15	85~100	100				
	31.5	6.3	96.8	31.5			0~15	85~100				
	26.5	0.0	48.2	26.5					100			
	19.0		3.6	19.0				0~15	85~100	100		
	13.2		0.0	13.2					0~15	85~100	100	
	9.5			9.5								
	4.75			4.75						0~15	85~100	100
	2.36			2.36							0~25	85~100
	1.18			1.18							0~5	
	0.6			0.6								25~55
	0.3			0.3								15~40
0.15			0.15								7~28	
0.075			0.075								0~20	
微粒分量(%)				JIS A 1103	1.0(1.5)%以下							—
単位容積質量(t/m ³)	1.522	1.522		JIS A 1104	—							
実績率(%)	57.8	57.9			—							
表乾密度(g/cm ³)	2.651	2.645		JIS A 1110	2.45以上							
吸水率(%)	0.64	0.70		JIS A 1109	3.0%以下							
すりへり減量(%)	13.8	14.0		JIS A 1121	30%以下							—
安定性(%)				JIS A 1122	12%以下							—
軟石量(%)				JIS A 1126	5%以下							—
骨材の形状(%)	0.0	0.0		舗装試験法便覧	10%以下							—