

株式会社 丸高商事

調査名・産地

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2023年4月

試料番号

M-40

試験者

吉田 竜哉



| 試験測定値 (JIS A 1102) | | | 試験年月日 | 規格 (JIS A 5001) | |
|----------------------------|-----------|-------|------------|-----------------|-----------|
| | | | | 試料番号 | |
| | | | | ふるい目(mm) | |
| ふるいを通るものの質量百分率 (%) | 53.0 (mm) | 100.0 | 2023年1月11日 | 53.0 | 100 |
| | 37.5 | 97.5 | | 37.5 | 95-100 |
| | 31.5 | 92.1 | | 31.5 | |
| | 26.5 | 88.2 | | 26.5 | |
| | 19.0 | 75.8 | | 19.0 | 60-90 |
| | 13.2 | 66.3 | | 13.2 | |
| | 9.5 | | | 9.5 | |
| | 4.75 | 48.1 | | 4.75 | 30-65 |
| | 2.36 | 36.3 | | 2.36 | 20-50 |
| | 1.18 | | | 1.18 | |
| | 0.6 | | | 0.6 | |
| | 0.425 | 19.4 | | 0.425 | 10-30 |
| | 0.15 | | | 0.15 | |
| 0.075 | 5.0 | 0.075 | 2-10 | | |
| 微粒分量(%) | | | | JIS A 1103 | |
| 単位容積質量(g/cm ³) | | | | JIS A 1104 | |
| 表乾密度(g/cm ³) | | | 2023年1月12日 | JIS A 1109 | -- |
| 吸水率(%) | | | | JIS A 1110 | -- |
| すりへり減量(%) | | | 2023年1月13日 | JIS A 1121 | 50(40)%以下 |
| 安定性(%) | | | | JIS A 1122 | |
| 軟石量(%) | | | | JIS A 1126 | |
| 骨材の形状(%) | | | | 試験法便覧 | |
| 塑性指数 | | | 2023年1月11日 | JIS A 1205 | NP |
| 最適含水比(%) | | | 2023年1月10日 | JIS A 1210 | -- |
| 最大乾燥密度(t/m ³) | | | | JIS A 1210 | -- |
| 修正CBR(%) | | | 2023年1月18日 | JIS A 1211 | 80%以上 |
| | | | | | |
| | | | | | |