

株式会社 丸高商事

調査名・産地

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2023年4月

試験者

吉田 竜哉



試験測定結果			規格 (JIS A 5001)									
ふるい目	試料番号	F-2.5	ふるい目(mm)	S-80	S-60	S-40	S-30	S-20	S-13	S-5	F2.5	
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	106		106	100								
	75		75	85~100	100							
	63		63	0~15	85~100							
	53		53			100						
	37.5		37.5		0~15	85~100	100					
	31.5		31.5			0~15	85~100					
	26.5		26.5					100				
	19.0		19.0				0~15	85~100	100			
	13.2		13.2					0~15	85~100	100		
	9.5		9.5									
	4.75	100.0	4.75						0~15	85~100	100	
	2.36	94.8	2.36							0~25	85~100	
	JIS A 1102	70.6	1.18							0~5		
		49.5	0.6								25~55	
	36.7	0.3								15~40		
	18.2	0.15								7~28		
	10.5	0.075								0~20		
微粒分量(%)		JIS A 1103	1.0(1.5)%以下								—	
単位容積質量(t/m ³)	1.685	JIS A 1104	—								—	
実積率(%)	64.3		—								—	
表乾密度(g/cm ³)	2.641	JIS A 1110	2.45以上								—	
吸水率(%)	0.79	JIS A 1109	3.0%以下								—	
すりへり減量(%)		JIS A 1121	30%以下								—	
安定性(%)	4.6	JIS A 1122	12%以下								—	
軟石量(%)		JIS A 1126	5%以下								—	
骨材の形状(%)		舗装試験法便覧	10%以下								—	
塑性指数	NP	JIS A 1205	NP								—	