

株式会社 丸高商事

調査名・産地

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2024年4月

試験者

吉田 竜哉

| 試験測定結果 | | | 規格 (JIS A 5001) | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ふるい目 | 試験番号 | S-40 | S-30 | ふるい目(mm) | S-80 | S-60 | S-40 | S-30 | S-20 | S-13 | S-5 | F2.5 |
| ふるいを通るものの質量百分率 (%) | 106 | | | 106 | 100 | | | | | | | |
| | 75 | | | 75 | 85~100 | 100 | | | | | | |
| | 63 | | | 63 | 0~15 | 85~100 | | | | | | |
| | 53 | 100.0 | | 53 | | | 100 | | | | | |
| | 37.5 | 91.3 | 100.0 | 37.5 | | 0~15 | 85~100 | 100 | | | | |
| | 31.5 | 6.0 | 93.2 | 31.5 | | | 0~15 | 85~100 | | | | |
| | 26.5 | 0.0 | 43.1 | 26.5 | | | | | 100 | | | |
| | 19.0 | | 4.6 | 19.0 | | | | 0~15 | 85~100 | 100 | | |
| | 13.2 | | 0.0 | 13.2 | | | | | 0~15 | 85~100 | 100 | |
| | 9.5 | | | 9.5 | | | | | | | | |
| | 4.75 | | | 4.75 | | | | | | 0~15 | 85~100 | 100 |
| | 2.36 | | | 2.36 | | | | | | | 0~25 | 85~100 |
| | 1.18 | | | 1.18 | | | | | | | 0~5 | |
| | 0.6 | | | 0.6 | | | | | | | | 25~55 |
| | 0.3 | | | 0.3 | | | | | | | | 15~40 |
| 0.15 | | | 0.15 | | | | | | | | 7~28 | |
| 0.075 | | | 0.075 | | | | | | | | 0~20 | |
| 微粒分量(%) | | | JIS A 1103 | 1.0(1.5)%以下 | | | | | | | | — |
| 単位容積質量(t/m ³) | 1.521 | 1.520 | JIS A 1104 | — | | | | | | | | — |
| 実積率(%) | 58.1 | 58.5 | JIS A 1104 | — | | | | | | | | — |
| 表乾密度(g/cm ³) | 2.637 | 2.621 | JIS A 1110 | 2.45以上 | | | | | | | | — |
| 吸水率(%) | 0.81 | 0.93 | JIS A 1109 | 3.0%以下 | | | | | | | | — |
| すりへり減量(%) | 14.1 | 14.5 | JIS A 1121 | 30%以下 | | | | | | | | — |
| 安定性(%) | | | JIS A 1122 | 12%以下 | | | | | | | | — |
| 軟石量(%) | | | JIS A 1126 | 5%以下 | | | | | | | | — |
| 骨材の形状(%) | 0.1 | 0.1 | 舗装試験法便覧 | 10%以下 | | | | | | | | — |
| 粘土塊(%) | | | JIS A 1137 | 0.25%以下 | | | | | | | | — |
| 粒形判定実積率(%) | | | JIS A 1104 | — | | | | | | | | — |