

株式会社 丸高商事

調査名・産地

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2024年4月

試験者

吉田 竜哉

試験測定結果			規格 (JIS A 5001)										
ふるい目	試料番号	F-2.5	ふるい目(mm)	S-80	S-60	S-40	S-30	S-20	S-13	S-5	F2.5		
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	106		106	100									
	75		75	85~100	100								
	63		63	0~15	85~100								
	53		53			100							
	37.5		37.5		0~15	85~100	100						
	31.5		31.5			0~15	85~100						
	26.5		26.5					100					
	19.0		19.0				0~15	85~100	100				
	13.2		13.2					0~15	85~100	100			
	9.5		9.5										
	4.75	100.0	4.75						0~15	85~100	100		
	2.36	94.0	2.36								0~25	85~100	
	JIS A 1102	1.18	71.6	1.18							0~5		
		0.6	50.5	0.6									25~55
	0.3	37.2	0.3									15~40	
	0.15	19.4	0.15									7~28	
	0.075	10.3	0.075									0~20	
微粒分量(%)		JIS A 1103	1.0(1.5)%以下										—
単位容積質量(t/m <sup>3</sup> )	1.687	JIS A 1104	—										—
実積率(%)	64.7		—										—
表乾密度(g/cm <sup>3</sup> )	2.629	JIS A 1110	2.45以上										—
吸水率(%)	0.81	JIS A 1109	3.0%以下										—
すりへり減量(%)		JIS A 1121	30%以下										—
安定性(%)	4.4	JIS A 1122	12%以下										—
軟石量(%)		JIS A 1126	5%以下										—
骨材の形状(%)		舗装試験法便覧	10%以下										—
塑性指数	NP	JIS A 1205	NP										—