

骨材試験成績書

試験報告用紙

株式会社 丸高商事

調査名・産地 岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2024年4月

試験者

吉田 竜哉

| 用途 | | 砕石4020 | | | |
|---|--------------------------|--------|--|--|--|
| 試料番号 | | | | | |
| ふるい分け試験結果 (通過百分率) (%) JIS A 1102 | 53.0 (mm) | 100.0 | | | |
| | 37.5 | 96.7 | | | |
| | 31.5 | 64.8 | | | |
| | 26.5 | 37.0 | | | |
| | 19.0 | 8.7 | | | |
| | 16.0 | 0.0 | | | |
| | 9.5 | | | | |
| | 4.75 | | | | |
| | 2.36 | | | | |
| | 1.18 | | | | |
| | 0.600 | | | | |
| | 0.300 | | | | |
| | 0.150 | | | | |
| | 0.075 | | | | |
| 粗粒率 (F.M.) | | 7.95 | | | |
| 表乾密度(g/cm ³) | JIS A 1109 JIS A 1110 | 2.658 | | | |
| 吸水率(%) | JIS A 1109 JIS A 1110 | 0.63 | | | |
| 単位容積質量(g/cm ³) | JIS A 1104 | 1.534 | | | |
| 実積率(%) | JIS A 1104 | 58.1 | | | |
| 安定性(%) | JIS A 1122 | 4.0 | | | |
| すりへり減量(%) | JIS A 1121 | 13.8 | | | |
| 軟石量(%) | JIS A 1126 | | | | |
| 骨材の形状(%) | アスファルト 舗装要綱 | | | | |
| 微粒分量(%) | JIS A 1103 | | | | |
| 粘土塊(%) | JIS A 1137 | | | | |
| 密度1.95に浮くもの(%) | JIS A 1141 | | | | |
| 有機不純物 | JIS A 1105 | | | | |
| 塩分含有量 | JIS A 5002 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |