

株式会社 丸高商事

調査名・産地

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2025年4月

試料番号

M-40

試験者

吉田 竜哉

試験測定値 (JIS A 1102)			試験年月日	規格 (JIS A 5001)	
				試料番号	
				ふるい目(mm)	
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	53.0 (mm)	100.0	2025年1月21日	53.0	100
	37.5	98.2		37.5	95-100
	31.5	91.1		31.5	
	26.5	89.4		26.5	
	19.0	73.7		19.0	60-90
	13.2	64.0		13.2	
	9.5			9.5	
	4.75	47.2		4.75	30-65
	2.36	31.6		2.36	20-50
	1.18			1.18	
	0.6			0.6	
	0.425	20.4		0.425	10-30
	0.15			0.15	
0.075	5.2	0.075	2-10		
微粒分量(%)				JIS A 1103	
単位容積質量(g/cm <sup>3</sup> )				JIS A 1104	
表乾密度(g/cm <sup>3</sup> )			2025年1月22日	JIS A 1109	--
吸水率(%)				JIS A 1110	--
すりへり減量(%)			2025年1月23日	JIS A 1121	50(40)%以下
安定性(%)				JIS A 1122	
軟石量(%)				JIS A 1126	
骨材の形状(%)				試験法便覧	
塑性指数			2025年1月21日	JIS A 1205	NP
最適含水比(%)			2025年1月20日	JIS A 1210	--
最大乾燥密度(t/m <sup>3</sup> )				JIS A 1210	--
修正CBR(%)			2025年1月28日	JIS A 1211	80%以上