

再生碎石材料試験総括表

岐阜県県土整備部技術検査課長

(実施試験所名称：岐阜県碎石工業組合材料試験所)



許可番号	02121002755	製造会社名	株式会社 丸高商事
再生碎石の名称	RC-30	有効期限	令和7年10月1日 ~ 令和8年3月31日

通過質量百分率(%)	ふるい目	ふるい分け試験結果	粒度範囲
	53 mm	—	
	37.5 mm	100.0	100
	31.5 mm	97.3	95~100
	26.5 mm	85.0	
	19 mm	72.9	55~85
	13.2 mm	62.1	
	4.75 mm	35.8	15~45
	2.36 mm	19.3	5~30

試験項目	試験結果	規格値
塑性指数 P I	N P	6以下
粗骨材の表乾密度 (g/cm ³)	2.493	
粗骨材の吸水率 (%)	2.88	
粗骨材のすり減り減量 (%)	24.0	50%以下
最適含水比 (%)	7.3	
最大乾燥密度 (t/m ³)	2.005	
修正 C B R (%)	83.5	20%以上
不純物 I (%)	0.03	0.3%以下
不純物 I + II (%)	0.08	1.0%以下
不純物 I + II + III (%)	0.19	5.0%以下
特記事項		

※ 不純物 I は木片・紙類等、不純物 II はガラス・プラスチック・金属、不純物 III は陶磁器・レンガ・瓦とする。

工事名	
工事場所	
請負会社名	

該当工事に対し上記試験総括表を提出いたします。

販売者

岐阜県郡上市大和町大間見1029番地3

株式会社 丸高商事

代表取締役

高橋 典

製造者

