

再生碎石材料試験総括表

岐阜県県土整備部技術検査課長



(実施試験所名称：岐阜県碎石工業組合材料試験所)

許可番号	02121002755	製造会社名	株式会社 丸高商事
再生碎石の名称	RC-40	有効期限	令和7年10月1日 ~ 令和8年3月31日

通過質量百分率(%)	ふるい目		ふるい分け試験結果	粒度範囲
	53	mm	100.0	100
	37.5	mm	97.0	95~100
	31.5	mm	88.5	
	26.5	mm	81.2	
	19	mm	69.9	50~80
	13.2	mm	56.1	
	4.75	mm	32.8	15~40
	2.36	mm	14.0	5~25

試験項目	試験結果	規格値
塑性指数 PI	NP	6以下
粗骨材の表乾密度 (g/cm ³)	2.498	
粗骨材の吸水率 (%)	2.79	
粗骨材のすり減り減量 (%)	22.8	50%以下
最適含水比 (%)	7.5	
最大乾燥密度 (t/m ³)	2.038	
修正CBR (%)	85.9	20%以上
不純物 I (%)	0.09	0.3%以下
不純物 I+II (%)	0.12	1.0%以下
不純物 I+II+III (%)	0.46	5.0%以下
特記事項		

※ 不純物 I は木片・紙類等、不純物 II はガラス・プラスチック・金属、不純物 III は陶磁器・レンガ・瓦とする。

工事名	
工事場所	
請負会社名	

該当工事に対し上記試験総括表を提出いたします。

販売者

岐阜県郡上市大和町大間見1029番地3

株式会社 丸高商事

代表取締役

高橋典

製造者

