

株式会社 丸高商事

調査名・産地

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2026年4月

試料番号

C-40

試験者

吉田 竜哉

試験測定値 (JIS A 1102)		試験年月日	規格 (JIS A 5001)		
			試料番号		
			ふるい目(mm)		
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	53.0 (mm)	100.0	2026年1月14日	53.0	100
	37.5	97.3		37.5	95-100
	31.5	92.2		31.5	
	26.5	85.4		26.5	
	19.0	72.6		19.0	50-80
	13.2	66.1		13.2	
	9.5			9.5	
	4.75	31.2		4.75	15-40
	2.36	21.8		2.36	5-25
	1.18			1.18	
	0.6			0.6	
	0.425	10.5		0.425	
	0.15			0.15	
0.075	4.4	0.075			
微粒分量(%)			JIS A 1103		
単位容積質量(g/cm <sup>3</sup> )			JIS A 1104		
表乾密度(g/cm <sup>3</sup> )	2.623	2026年1月15日	JIS A 1109	--	
吸水率(%)	1.04		JIS A 1110	--	
すりへり減量(%)	15.5	2026年1月16日	JIS A 1121	--	
安定性(%)			JIS A 1122		
軟石量(%)			JIS A 1126		
骨材の形状(%)			試験法便覧		
塑性指数	NP	2026年1月14日	JIS A 1205	6以下	
最適含水比(%)	5.5	2026年1月13日	JIS A 1210	--	
最大乾燥密度(t/m <sup>3</sup> )	2.180		JIS A 1210	--	
修正CBR(%)	85.0	2026年1月21日	JIS A 1211	30(20)%以上	