

# 再生碎石材料試験総括表

岐阜県県土整備部技術検査課長 印



(実施試験所名称：岐阜県砕石工業組合材料試験所)

許可番号	02121002755	製造会社名	株式会社 丸高商事
再生碎石の名称	RC-40	有効期限	令和8年4月1日 ~ 令和8年9月30日

通過質量百分率 (%)	ふるい目		ふるい分け試験結果	粒度範囲
	53	mm	100.0	100
	37.5	mm	97.2	95~100
	31.5	mm	90.9	
	26.5	mm	83.0	
	19	mm	72.5	50~80
	13.2	mm	60.6	
	4.75	mm	29.2	15~40
	2.36	mm	13.7	5~25

試験項目	試験結果	規格値
塑性指数 PI	NP	6以下
粗骨材の表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.477	
粗骨材の吸水率 (%)	2.95	
粗骨材のすり減り減量 (%)	23.6	50%以下
最適含水比 (%)	7.7	
最大乾燥密度 (t/m <sup>3</sup> )	2.009	
修正CBR (%)	83.6	20%以上
不純物 I (%)	0.06	0.3%以下
不純物 I+II (%)	0.14	1.0%以下
不純物 I+II+III (%)	0.27	5.0%以下
特記事項		

※ 不純物 I は木片・紙類等、不純物 II はガラス・プラスチック・金属、不純物 III は陶磁器・レンガ・瓦とする。

工 事 名 \_\_\_\_\_  
 工 事 場 所 \_\_\_\_\_  
 請 負 会 社 名 \_\_\_\_\_

該当工事に対し上記試験総括表を提出いたします。

販売者 岐阜県郡上市大和町大間見1029番地3  
 株式会社 丸高商事  
 製造者 代表取締役 高橋典生 印