

株式会社 丸高商事

調査名・産地

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2026年4月

試験者

吉田 竜哉

試験測定結果		規格 (JIS A 5001)										
ふるい目	試験番号	F-2.5	ふるい目(mm)	S-80	S-60	S-40	S-30	S-20	S-13	S-5	F2.5	
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	106		106	100								
	75		75	85~100	100							
	63		63	0~15	85~100							
	53		53			100						
	37.5		37.5		0~15	85~100	100					
	31.5		31.5			0~15	85~100					
	26.5		26.5					100				
	19.0		19.0				0~15	85~100	100			
	13.2		13.2					0~15	85~100	100		
	9.5		9.5									
	4.75	100.0	4.75						0~15	85~100	100	
	2.36	95.4	2.36							0~25	85~100	
	JIS A 1102	1.18	70.8	1.18							0~5	
		0.6	50.9	0.6								25~55
		0.3	36.7	0.3								15~40
	0.15	19.3	0.15								7~28	
	0.075	10.7	0.075								0~20	
微粒分量(%)			JIS A 1103	1.0(1.5)%以下							—	
単位容積質量(t/m ³)	1.691		JIS A 1104	—							—	
実積率(%)	64.9			—							—	
表乾密度(g/cm ³)	2.626		JIS A 1110	2.45以上							—	
吸水率(%)	0.84		JIS A 1109	3.0%以下							—	
すりへり減量(%)			JIS A 1121	30%以下							—	
安定性(%)	4.5		JIS A 1122	12%以下							—	
軟石量(%)			JIS A 1126	5%以下							—	
骨材の形状(%)			舗装試験法便覧	10%以下							—	
塑性指数	NP		JIS A 1205	NP							—	