

株式会社 丸高商事

調査名・産地

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

報告年月日

2026年4月

試験者

吉田 竜哉

試験測定結果			規格 (JIS A 5001)										
ふるい目	試料番号	S-40	S-30	ふるい目(mm)	S-80	S-60	S-40	S-30	S-20	S-13	S-5	F2.5	
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	106			106	100								
	75			75	85~100	100							
	63			63	0~15	85~100							
	53	100.0		53			100						
	37.5	91.9	100.0	37.5		0~15	85~100	100					
	31.5	6.3	92.1	31.5			0~15	85~100					
	26.5	0.0	45.0	26.5					100				
	19.0		4.8	19.0				0~15	85~100	100			
	13.2		0.0	13.2					0~15	85~100	100		
	9.5			9.5									
	4.75			4.75						0~15	85~100	100	
	2.36			2.36							0~25	85~100	
	1.18			1.18							0~5		
	0.6			0.6								25~55	
0.3			0.3								15~40		
0.15			0.15								7~28		
0.075			0.075								0~20		
微粒分量(%)			JIS A 1103	1.0(1.5)%以下								—	
単位容積質量(t/m ³)	1.528	1.522	JIS A 1104	—								—	
実積率(%)	58.5	58.6	JIS A 1104	—								—	
表乾密度(g/cm ³)	2.634	2.623	JIS A 1110	2.45以上								—	
吸水率(%)	0.83	0.92	JIS A 1109	3.0%以下								—	
すりへり減量(%)	14.5	14.4	JIS A 1121	30%以下								—	
安定性(%)			JIS A 1122	12%以下								—	
軟石量(%)			JIS A 1126	5%以下								—	
骨材の形状(%)	0.1	0.1	舗装試験法便覧	10%以下								—	
粘土塊(%)			JIS A 1137	0.25%以下								—	
粒形判定実積率(%)			JIS A 1104	—								—	