再生砕石材料試験総括表

岐阜県県土整備部技術検査課長　印

（実施試験所名称：岐阜県砕石工業組合材料試験所）

許可番号	02121002755	製造会社名	株式会社　丸高商事
再生砕石の名称	ＲＣ－３０	有効期限	令和8年10月1日　～　令和9年3月31日

	ふるい目	ふるい分け試験結果	粒度範囲
通過質量百分率（%）	５３　mm	―	
	３７．５　mm	100.0	１００
	３１．５　mm	97.3	９５～１００
	２６．５　mm	89.8	
	１９　mm	73.0	５５～８５
	１３．２　mm	60.1	
	４．７５　mm	37.7	１５～４５
	２．３６　mm	17.2	５～３０

試験項目	試験結果	規格値
塑性指数　ＰＩ	ＮＰ	６以下
粗骨材の表乾密度　(g／cm³)	2.488	
粗骨材の吸水率　(%)	2.83	
粗骨材のすり減り減量　(%)	24.0	５０%以下
最適含水比　(%)	7.6	
最大乾燥密度　(t／m³)	1.998	
修正ＣＢＲ　(%)	80.4	２０%以上
不純物　Ⅰ　(%)	0.02	０．３%以下
不純物　Ⅰ＋Ⅱ　(%)	0.09	１．０%以下
不純物　Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ　(%)	0.19	５．０%以下
特記事項		

※　不純物Ⅰは木片・紙類等、不純物Ⅱはガラス・プラスチック・金属、不純物Ⅲは陶磁器・レンガ・瓦とする。

工事名

工事場所

請負会社名

該当工事に対し上記試験総括表を提出いたします。

販売者　岐阜県郡上市大和町大間見1029番地3　印
株式会社　丸高商事

製造者　代表取締役　高橋典生　印