再生砕石材料試験総括表

岐阜県県土整備部技術検査課長　印

（実施試験所名称：岐阜県砕石工業組合材料試験所）

許可番号	02121002755	製造会社名	株式会社　丸高商事
再生砕石の名称	ＲＣ－４０	有効期限	令和8年10月1日　～　令和9年3月31日

通過質量百分率（%）	ふるい目	ふるい分け試験結果	粒度範囲
	５３　mm	100.0	１００
	３７．５　mm	97.3	９５～１００
	３１．５　mm	89.8	
	２６．５　mm	80.5	
	１９　mm	70.1	５０～８０
	１３．２　mm	55.6	
	４．７５　mm	31.8	１５～４０
	２．３６　mm	15.0	５～２５

試験項目	試験結果	規格値
塑性指数　ＰＩ	ＮＰ	６以下
粗骨材の表乾密度　(g／cm^3)	2.495	
粗骨材の吸水率　(%)	2.80	
粗骨材のすり減り減量　(%)	23.1	５０%以下
最適含水比　(%)	7.9	
最大乾燥密度　(t／m^3)	1.996	
修正ＣＢＲ　(%)	81.2	２０%以上
不純物　Ⅰ　(%)	0.03	０．３%以下
不純物　Ⅰ＋Ⅱ　(%)	0.12	１．０%以下
不純物　Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ　(%)	0.31	５．０%以下
特記事項		

※　不純物Ⅰは木片・紙類等、不純物Ⅱはガラス・プラスチック・金属、不純物Ⅲは陶磁器・レンガ・瓦とする。

工事名	
工事場所	
請負会社名	

該当工事に対し上記試験総括表を提出いたします。

販売者　岐阜県郡上市大和町大間見1029番地3
株式会社 丸高商事 印

製造者　代表取締役 高橋典生 印